Technisches Merkblatt

OWATROL ANTISLIP

Holzschutz mit Antirutsch-Wirkung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rutschhemmender Schutzanstrich für alle Holzarten, für Terrassen, Stege, Randeinfassungen, Treppen im Außenbereich. ANTISLIP enthält Micropartikel (Größe ca. 100µm) aus Polypropylen für eine verbesserte Rutschfestigkeit für Fußgänger. Im Unterschied zu handelsüblichem Einstreugranulat sind die rutschhemmenden Partikel bereits eingemischt für eine sehr gleichmäßige Oberfläche. ANTISLIP penetriert in den Untergrund und sorgt so für eine sehr gute Verbindung zum Holz und ein fein strukturiertes, zähes langanhaltendes seidenmattes Finish.

Eigenschaften

- Schützend und dekorativ
- Sehr einfache Pflege – kein An- oder Abschleifen
- Gute UV- und Witterungsbeständigkeit – lange Lebensdauer
- Einfache Verarbeitung
- Für rutschhemmende Oberflächen auf allen Hölzern im Außenbereich
- Nur für den Außenbereich
- Für waagerechte Flächen
- Für neues oder auch bereits bewittertes Holz
- Terrassen, Steganlagen, Pontons, Treppen, Bohlenwege …
- Weichhölzer: unbehandelte, aber auch druckimprägnierte
- Harthölzer: exotische und einheimische Laubhölzer
- Gehobelt oder sägerau

PRODUKT	
Farbtöne	Farblos, Eiche hell, Teak
Glanzgrad	Seidenmatt
Verdünnungsmittel	Produkt ist verbrauchsfertig eingestellt. **Nicht verdünnen!**
Ergiebigkeit	Ca. 13m²/Liter je Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Holzes
Gebindegröße	Farblos: 1 L | 5 Liter
Werkzeuge	Flachpinsel, Fellroller
Reinigung der Werkzeuge	Terpentinersatz (solange nicht getrocknet)
Trocknung (+20°C, 65% r.F.)	Leichte Belastung nach 24 Std., voll belastbar nach 5 Tagen
VOC	Der VOC-Gehalt dieses gebrauchsfertigen Produkts liegt bei maximal 385 g/l. Die europäischen VOC- Grenzwerte im gebrauchsfertigen Produkt (Kategorie IIAe) liegen bei maximal 400 g/l in 2010.
Lagerung	Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen 3 Jahre im verschlossenen Originalgebinde. Geöffnete Gebinde gut verschließen, im geschlossenen Originalgebinde (Anbrüche auf den Kopf stellen; **nicht in Kunststoffgebinde umfüllen**)

Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Farben abgeben. Komplett durchgetrocknetes Material kann als Bau- und Abbruchabfall oder als Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgt werden.
Selbstentzündungsgefahr	Siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt, mit lufttrocknenden Ölen getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.
Flammpunkt	>61°C
Sicherheitshinweise	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt.

VERARBEITUNG

Vorbereitung	Altanstriche restlos entfernen. Tanninhaltige Holzarten, wie z.B. Eiche, mit einem alkalischen Reiniger (z.B. OWATROL INNOCLEAN A) und OWATROL NET-TROL neutralisieren. Holz muss fettfrei, sauber, trocken und aufnahmefähig sein (nach Reinigung mit NET-TROL mind. 2 Tage Trockenzeit). Neues / gehobeltes Holz in Faserrichtung anschleifen (80er Papier) oder in der ersten Saison mit OWATROL SEASONITE behandeln. Frisch gehobeltes, weiches Holz hat eine harte, glänzende Oberfläche (Mill glaze genannt), welche eine maximale Durchdringung und Haftung von jedem Finish verhindert; diese muss vor der Bearbeitung entfernt werden. Bereits vergraute Hölzer mit NET-TROL entgrauen. ANTISLIP kann nur auf rohen Holzoberflächen oder auf verwitterten Oberflächen mit vorherigem ANTISLIP-Anstrich aufgetragen werden. ALLE anderen Finishs MÜSSEN komplett und sorgfältig entfernt werden (z.B. mit DSP800, PREPDECK oder AQUANETT entsprechend der Anweisungen).
Empfehlung vor der Anwendung	ANTISLIP vor (2-3 Minuten) und während der Anwendung sorgfältig aufrühren. Für Eignung und Farbtonprüfung (vollständige Trocknung abwarten!): kleine Testfläche anlegen. Alles abdecken (vor allem Pflanzen), was nicht beschichtet werden soll. Nicht im direkten Sonnenlicht auftragen und nicht, wenn kaltes und/oder feuchtes Wetter innerhalb der kommenden 24 Stunden zu erwarten ist. Immer ganze Bohlen / Bretter beschichten und Pausen nur an optischen Unterbrechungen der Fläche einlegen. Niemals einzelne Bretter nur teilweise behandeln. Maximale Holzfeuchte: 18%
Anwendung	Nicht verdünnen. Zunächst eine großzügige, gleichmäßige Schicht in Richtung der Maserung auftragen. Mindestens 6 Stunden trocknen lassen (bei 20°C bei 65% Luftfeuchte; niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlangsamen die Trocknung). Anschließend eine weitere gleichmäßige Schicht in Richtung der Maserung auftragen.

WEITERE HINWEISE

Pflege und Instandhaltung	Instandhaltung ist fällig, wenn das behandelte Holz einen verwitterten, grauen Farbton annimmt, massiv verblasst oder die Rutschhemmung deutlich nachgelassen hat. Oberfläche mit NET-TROL säubern. 2-3 Tage trocknen lassen, bis ein Feuchtigkeitsgrad von maximal 18% erreicht ist. 1 oder 2 Schichten ANTISLIP auftragen, je nach Zustand des aktuellen Finishs und in Übereinstimmung mit den o.g. Anwendungshinweisen, um die Vorteile von ANTISLIP wiederherzustellen

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.
Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes.
Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft.
Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.
Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.
Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.
Die Angaben dienen nur zur Information.
Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:
PRODUIT DURIEU S.A.
BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France
Tel.: +33 – 1 60 86 48 70
www.durieu.com

Vertrieb für Deutschland und Österreich**:**
innoskins GmbH
Lentföhrdener Str. 12-14
24576 Weddelbrook
Tel.: 04192 – 89 142-0
Fax: 04192 – 89 142-10
info@innoskins.de · www.innoskins.de