

OWATROL C.I.P.

SPEZIAL – ROSTSCHUTZ



PRODUKTDESCHEIBUNG

OWATROL C.I.P. ist rost-stoppende Versiegelung und vorbeugender Rostschutzprimer in einem. Die Kombination aus dem kriechfähigen und feuchtigkeitsverdrängenden OWATROL OIL mit einem hochwertigen, giftfreien, pigmentierten Primer ermöglicht die Anwendung auf nahezu allen metallischen Untergründen, rostigen und rostfreien.

Eigenschaften

- tropisches oder maritimes Klima
- stark wechselnde Temperaturen
- (historische) Fahrzeuge
- Stahlbauwerke
- Schiffs-Zubehör
- Ballast-Tanks bei Schiffen
- sowie alle metallischen Teile in Haus und Garten (Tore, Zäune, Beschläge...)



PRODUKT

Farbton	Rotbraun
Glanzgrad	Seidenmatt
Verdünnungsmittel	Produkt ist verbrauchsfertig eingestellt. Nicht verdünnen!
Ergiebigkeit	15 m²/l
Gebindegröße	0,75 2,5 20 Liter
Werkzeuge	Pinzel, Rolle, Sprühgerät
Reinigung der Werkzeuge	Terpentinersatz
Trocknung (+20°C, 65% r.F.)	6 – 48 Stunden, niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung
VOC	Der VOC-Gehalt dieses gebrauchsfertigen Produkts liegt bei maximal 480 g/l. Die europäischen VOC- Grenzwerte im gebrauchsfertigen Produkt (Kategorie IIAi) liegen bei maximal 500 g/l in 2010.
Lagerung	Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen 3 Jahre im verschlossenen Originalgebinde. Geöffnete Gebinde gut verschließen, im geschlossenen Originalgebinde (Anbrüche auf den Kopf stellen; nicht in Kunststoffgebinde umfüllen)
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Farben abgeben. Komplette durchgetrocknetes Material kann als Bau- und Abbruchabfall oder als Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgt werden.
Selbstentzündungsgefahr	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt Mit trocknenden Ölen getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.

Flammpunkt	>61°C
------------	-------

VERARBEITUNG

Vorbereitung	Untergrund mechanisch reinigen, nicht-haftende Anstriche und losen Rost entfernen. Festsitzender Rost muss nicht entfernt werden. Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Flächen, die bereits durch Gase oder Chemikalien belastet waren, müssen sorgfältig mit viel Wasser oder Wasserdampf gereinigt werden.
Empfehlung vor der Anwendung	OWATROL C.I.P. sorgfältig aufrühren.
Anwendung	OWATROL C.I.P. satt auftragen, evtl. in mehreren Arbeitsgängen nass-in-nass, bis der vorhandene Rost in seiner gesamten Stärke durchtränkt und „aufgefüllt“ ist. Auf blankem Untergrund C.I.P. nur dünn auftragen, starke Filmbildung unbedingt vermeiden. Vor einem Folgeanstrich mind. 48 Stunden bei 20°C (bzw. 7 Tage bei 10°C) trocknen lassen.

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.

Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes.

Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft.

Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.

Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information.

Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:

PRODUIT DURIEU S.A.

BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France

Tel.: +33 – 1 60 86 48 70

www.durieu.com

Vertrieb für Deutschland und Österreich:

innoskins GmbH

Lentföhrdener Str. 12-14

24576 Weddelbrook

Tel.: 04192 – 89 142-0

Fax: 04192 – 89 142-10

info@innoskins.de · www.innoskins.de